

HAVEL Composites

CZ s.r.o

www.havel-composites.cz

tel: +420 585 129 011

fax: +420 585 129 040

**MIKROSFÉRY
Q-CELL**

Q-CEL výrobek	Sypná hmotnost g/cm ³	Hustota g/cm ³	Zrnotost			Pevnost v tlaku Mpa
			μm < 10%	μm < 90%	střední μm	
6 014	0,08	0,13	34	156	89	1,72
6 019	0,11	0,2	27	132	75	3,45