



[HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.](http://www.havel-composites.cz)
Svéslavice 67
783 54 Práslavice
tel.: +420 585 129 011
fax: +420 585 129 040
info@havel-composites.cz
www.havel-composites.com
IČ: 25907379
DIČ: CZ25907379

TECHNICKÝ LIST

Tužidlo H 282

Charakteristika: Tužidlo H 282 je kapalné nízkoviskosní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice. Tvrdidlo je na bázi cyklického diaminu. Pro dobrou orientaci je tužidlo obarvené.

Fyzikální parametry:

Viskozita při 25°C	m Pa.s.	4 - 15
Vodíkový ekvivalent	g/mol	41
Hustota při 20 °C	kg/m ³	910 - 940
Barva (Gardner)		do 2

Použití:

Tužidlo H 282 je tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice. Je vhodné ke všem typům laminací při teplotách nad 15°C a tam, kde je třeba dosáhnout vysoké teplotní odolnosti.. Doba zpracovatelnosti je 40-50 minut. Pro vyloupení z formy není nezbytná teplota. Poměr k pryskyřici LH 288 : H 282 = 100 : 23

Balení/Skladování: Tento produkt je dodáván v sudech 180kg a 30kg, 5kg, 1kg

Transport:

Produkt musí být dopravován pouze v uzavřených obalech. Skladovací teploty by se měly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované místo by mělo být suché, a bez přímého slunečního světla. V případě správného skladování je životnost 12 měsíců.

Bezpečnostní doporučení: Tužidlo H 282 je označen jako „C“ Žíravý , podléhá tedy platným zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.

Informace

Další případné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním čísle: +420 585 129 019.

Objednávky

Tel +420 585 129 010, (021, 022)

Revize 30.července 2009