

TECHNICKÁ DATA SKELNÝCH IZOLAČNÍCH STUH

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| výrobní číslo | | 119 848 |
| tloušťka | (mm) | $0,10 \pm 0,02$ |
| hmotnost | (g.m ⁻²) nebo (g.cm ⁻¹ . 100 m) | 150 ± 15 |
| vyráběné šíře | (mm) | 8,10,13,15,20,25, 30,35,40 |
| pevnost při přetržení | (N . mm ⁻¹) | 35 ± 5 |
| podíl skleněných vláken | (%) | ≥ 99 |
| podíl záchyty | (%) | ≤ 1 |
| vazba | | plátnová |
| dostava osnovy | (nití . cm ⁻¹) | 22 ± 2 |
| dostava útku | (nití . cm ⁻¹) | 10 ± 1 |
| materiál v osnově | (tex) | 34 |
| materiál ve středové niti | (tex) | 34 |
| materiál v útku | (tex) | 34 |
| materiál v záchyty – PAD | (dtex) | 44 |
| barva středové nitě | | červená |
| počet středových nití | | 1 |
| obsah lubrikace | (%) | $\leq 1,5$ |
| úbytek hmotnosti (po žihání 1 hod. 600° C) | (%) | $\leq 2,5$ |