



[HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.](http://www.havel-composites.cz)  
Svéšedlice 67  
783 54 Píraslavice  
tel.: +420 585 129 011  
fax: +420 585 129 040  
[info@havel-composites.cz](mailto:info@havel-composites.cz)  
[www.havel-composites.com](http://www.havel-composites.com)  
IČ: 25907379  
DIČ: CZ25907379

## TECHNICKÝ LIST

# Tužidlo H 206C

**Charakteristika:** je kapalné tvrdidlo pro lící epoxidové pryskyřice. Tvrdidlo je na bázi cykloalifatického polyaminu a polyaminu. Není toxický.

### Fyzikální parametry:

Viskozita při 25°C	m Pa.s.	3 - 11
Vodíkový ekvivalent	g	63
Hustota při 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	900- 960
Barva (Gardner)		cca 2

### Použití:

Tužidlo H 206C je tvrdidlo pro lící epoxidové pryskyřice. Je vhodné k přípravě čirého kompozitu všem typům laminací při teplotách nad 15°C. Vytvrzená pryskyřice není křehká a nevyžaduje temperaci, i když vyšší tepelnou odolnost vytvrzené pryskyřice lze dosáhnout dotvrzením systému při zvýšené teplotě 50- 60 °C.

Doba zpracovatelnosti cca 2 hod.

Nízká viskozita směsi zaručuje dokonalé rozlití na povrchu.

Poměr LH 206C : :H 206C = 100:40

**Balení/Skladování:** Tento produkt je dodáván v sudech 180kg, 30kg, 5kg, 1kg

### Transport:

Produkt musí být dopravován pouze v uzavřených obalech. Skladovací teploty by se měly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované místo by mělo být suché, a bez přímého slunečního světla. V případě správného skladování je životnost 12 měsíců.

**Bezpečnostní doporučení:** Tužidlo H 206C je označen jako „C“ Žíravý podléhá tedy platným zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.

### Informace

Další případné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním čísle: +420 558 129 019.

### Objednávky

Tel +420 585 129 010, (021, 022)

Revize 30.5.2011