

ChS-Tvrdidlo P 11

(nový název Telalit 0210)

Charakteristika výrobku

ChS-Tvrdidlo P 11 je směs technických polyalkylen polyaminů, obsahující převážně diethylentriamin.

Použití výrobku

ChS-Tvrdidlo P 11 se používá k vytvrzování epoxidových pryskyřic a systémů především pro oblast stavebnictví, dále při výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel.

Vlastnosti výrobku

ChS-Tvrdidlo P 11 je kapalina charakteristického aminového zápachu, hustoty asi 0,950 g/cm³ při 23 °C. Je to hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.

Aminové číslo	[mg KOH /g]	1480-1680
Vodíkový ekvivalent	[g/eq]	21

Mísící poměry ChS-Tvrdidla P 11 s některými pryskyřicemi (g tvrdidla/100g pryskyřice)

ChS-Epoxy 370 A 25	2
ChS-Epoxy 371	6-7
ChS-Epoxy 422	9
ChS-Epoxy 512	10
ChS-Epoxy 513	12
ChS-Epoxy 517	11
ChS-Epoxy 520	10-11
ChS-Epoxy 521	11
ChS-Epoxy 531	11
Sadurit 517	9
Retenol 9	5

Balení

ChS-Tvrdidlo P 11 se plní do PE konví o obsahu 4, 20 a 45 kg,

Skladování

ChS-Tvrdidlo P 11 se skladuje v uzavřených obalech na suchém a chladném místě při teplotě do + 20°C. Záruční doba je 6 měsíců od data expedice.

Bezpečnostní údaje

Číslo CAS	: 111-40-0
Číslo ES (EINECS)	: 203-865-4
Značení nebezpečnosti	: C - žíravý
UN.No.	: 2079
RID/ADR	: 8
R-věty	: 21/22;34;43
S-věty	: 1/2; 26;45;26/37/39
Vydáno	: Duben 2002
Revidováno	: srpen 2002
Záruky jakosti	: PND 32-4820-95
Zpracoval	: R&D&oddělení prodeje