



[HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.](http://www.havel-composites.cz)
Svéslavice 67
783 54 Práslavice
tel.: +420 585 129 011
fax: +420 585 129 040
info@havel-composites.cz
www.havel-composites.com
IČ: 25907379
DIČ: CZ25907379

TECHNICKÝ LIST

Tužidlo H 514

Charakteristika: Tužidlo H 514 je kapalné nízkoviskosní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice. Tvrdidlo je na bázi cyklického diaminu.

Fyzikální parametry:

Viskozita při 25°C	m Pa.s.	4 - 15
Vodíkový ekvivalent	g/mol	43
Hustota při 20 °C	kg/m ³	920 - 940
Barva (Gardner)		do 2

Použití: Tužidlo H 514 je tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice.
Doba zpracovatelnosti je v intervalu 10-15 minut.
Poměr k pryskyřici LH 206AH : H 514 = 100 : 23(g)

Balení/Skladování: Tento produkt je dodáván v sudech 180kg, 30kg, 5kg, 1kg

Transport: Produkt musí být dopravován pouze v uzavřených obalech. Skladovací teploty by se měly pohybovat v rozmezí teplot 10-30°C. Skladované místo by mělo být suché, a bez přímého slunečního světla. V případě správného skladování je životnost 12 měsíců.

Bezpečnostní doporučení: Tužidlo H 514 je označen jako „C“ Žíravý, podléhá tedy platným zásadám vyplývajícím ze zásad manipulace s nebezpečnými chemickými látkami.

Informace

Další případné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním čísle: +420 558 129 016.

Objednávky

Tel +420 585 129 010, (021, 022)

16.6.2014

Ing. Vojtěch Grecman